



Ficha Técnica

TARRAJEO 1:4



DESCRIPCIÓN

Tarrajeo 1:4 UNICON es una mezcla seca de CEMENTO SOL y de arena fina, lista para agregarle la cantidad recomendada de agua que se emplea para el tarrajeo de muros y cielos rasos.



USOS

Tarrajeo 1:4 es ideal para el tarrajeo de muros y cielos rasos.

VENTAJAS

1. PRACTICIDAD



- Mezcla predosificada lista para usar en obra: solo se agrega agua.

2. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN MANO DE OBRA, INSUMOS Y PROCESOS



- Menor costo en acarreo de material.
- Optimización de espacios para almacenamiento. Mayor orden y limpieza en obra.
- Cero desperdicios de agregados.

3. CALIDAD



- Dosificación exacta y garantía de procedencia de insumos.
- CEMENTO SOL, Cemento Portland Tipo I (ASTM C-150) y arena fina de canteras supervisadas.

4. PROLONGADA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO



- Empaque tricapa (2 pliegos de papel y 1 film plástico) en bolsa de 40 kilos.
- El tiempo de almacenaje de este producto embolsado es de 30 días.

TARRAJEO 1:4

MODO DE EMPLEO PARA EL ASENTADO DE UNIDADES DE ALBAÑILERÍA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Preparar el lugar donde se va a aplicar la mezcla.
2. Colocar el contenido en una batea y agregar la cantidad de agua indicada hasta lograr una consistencia uniforme.
3. Aplicar la mezcla de **Tarrajeo 1:4 UNICON** sobre la superficie a revestir.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proporción Cemento : Arena	01 cemento x 04 de arena		
Agua (litros por bolsas)	8.0 a 8.5		
Rendimiento referencial	Muros de Concreto y Arcilla		
	Bolsa	Espesor	Rendimiento
	1	1.0 cm	2.00 m ²
	1	1.5 cm	1.33 m ²
	1	1.8 cm	1.11 m ²
	1	2.0 cm	1.00 m ²
	1	2.5 cm	0.80 m ²

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

CONSISTENCIA

- Es importante utilizar la cantidad de agua indicada para garantizar una correcta mezcla, así como su adherencia final.

SEGURIDAD

- Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar en un lugar seco y techado. No dejar en contacto con la humedad del suelo ni dejar las bolsas abiertas. Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.

