

# FICHA TÉCNICA

## ADHERENTE DE TARRAJEO

### Asegura la adherencia

Superficies de concreto en interiores o exteriores.

Mezcla cementicia con aditivos especiales que facilitan la adherencia del mortero en superficies de concreto.

### USOS

Para mejorar la adherencia de superficies de concreto que requieren tarrajeo: columnas, placas, vigas, aligerados y muros de bloques de concreto; en interiores o exteriores.

### DESCRIPCIÓN

Mezcla cementicia con aditivos poliméricos que generan un puente de unión entre un soporte de baja absorción y los morteros de Tarrajeo UNICON.



### VENTAJAS

- **Asegura la adherencia del mortero de tarrajeo sobre la superficie del elemento de concreto.**
- **Elimina la contaminación auditiva.**
- **Reduce tiempos y mano de obra.**
- **Calidad uniforme.**

### ¿POR QUÉ?

- Mezcla con aditivos especiales.
- Evita el picado de superficies.
- Fácil de aplicar.
- Elimina la partida de escarificado y la de lechada de cemento sobre superficies lisas de concreto.
- Mezcla dosificada.



## MODO DE EMPLEO

### Preparación de la Superficie

- 1 El soporte debe encontrarse plano, firme y libre de polvo, aceites y grasas, ceras, pintura, eflorescencia, líquidos desecofrantes o cualquier otro contaminante.
- 2 Humedezca el soporte, dejando escurrir los residuos de agua que no han llegado a ser absorbidos por el mismo soporte.
- 3 Espere que seque el soporte antes de aplicar el **Adherente de Tarrajeo UNICON**.

### Aplicación

- 1 De forma manual o con máquina mezcladora, mezcle el contenido del empaque con 6.6 a 6.8 litros de agua, hasta conseguir una consistencia homogénea.
- 2 Con la ayuda de un raspín rectangular de 4mm, extienda de forma horizontal y uniforme, el **Adherente de Tarrajeo UNICON** sobre la superficie de concreto.
- 3 Deje secar por mínimo 24 horas antes de proceder a la colocación del Tarrajeo 1:4 UNICON.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Presentación</b>	Bolsa 25 kg
<b>Rendimiento referencial (por saco de 25 kg)</b>	9 m <sup>2</sup>
<b>Temperatura de aplicación (°C)</b>	10 a 35
<b>Espesor sugerido de adherente (mm)</b>	3 a 4
<b>Espesor máximo de mezcla de tarrajeo</b>	2 cm
<b>Color</b>	Gris



## RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

### Exceso de agua

Evite el exceso de agua en la mezcla porque disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del adherente.

### Curado

En caso exista una condición que incremente la velocidad del secado (exposición solar directa, vientos) cure el adherente después de 4 horas de aplicado.

### Almacenamiento

Mantenga el empaque cerrado y protegido de la humedad en un lugar techado, fresco y seco.

### Precauciones

- No aplique sobre superficies pintadas.
- No aplique en condiciones climáticas adversas (exceso de humedad, lluvias, heladas y/o exposición directa al sol).
- No agregue insumos que modifiquen la formulación original (arena, cal, cemento u otro).
- Evite respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.